

Produktdatenblatt

Kunststoffputz innen

KU-IA / KU-IV

Produktebeschreibung Kunststoffputz innen ist ein gebrauchsfertiger, kunststoffgebundener Deckputz auf wässriger Basis für Innenwände und Decken.

Zusammensetzung
 Bindemittel: Polymerdispersion
 Zusatzstoffe: Calciumcarbonat, silikatische Füllstoffe, Farbpigmente
 Zusatzmittel: Wasser, Topfkonservierung, Additive

Anwendungsbereich
 Als Untergrund eignen sich Grundputze, Ausgleichputze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, etc. Die Untergründe müssen mit Granolan Vorstrich vorbehandelt werden. Granolan Innen-Aufziehputz und Innen-Vollabrieb sind im Grundton weiss oder eingefärbt lieferbar. Sie sind überstreichbar.
 Der jeweils eingestellte Farbton muss mittels Probeanstrich auf dem original Untergrund kontrolliert werden. Es gelten die üblichen Farbtoleranzen für Bautenfarben gemäss SMGV/BFS Nr. 25.

Verbrauch	<u>Innen-Aufziehputz</u>	<u>Körnung</u>	<u>pro m² ca.</u>	<u>Struktur</u>	<u>Einfärbung</u>
	KU-IA	1.0 mm	1.9 kg	Negativ	ja
	KU-IA	1.5 mm	2.3 kg	Negativ	ja
	KU-IA	2.0 mm	2.8 kg	Negativ	ja

Strukturierung: Kretzliputz mit Plastikreibscheibe

<u>Innen-Vollabrieb</u>	<u>Körnung</u>	<u>pro m² ca.</u>	<u>Struktur</u>	<u>Einfärbung</u>
KU-IV	1.0 mm	1.9 kg	Positiv	ja
KU-IV	1.5 mm	2.3 kg	Positiv	ja
KU-IV	2.0 mm	2.8 kg	Positiv	ja

Strukturierung: Vollabrieb mit Plastikreibscheibe.

Lieferform Gebinde à 25 kg

Verarbeitung
 Verarbeitung nicht unter +5° C
 Granolan Kunststoffputz im Eimer gut aufrühren. Wenn erforderlich, kann die Konsistenz durch Zugabe von wenig Wasser angepasst werden.
 Granolan Kunststoffputz mit rostfreier Stahltraufel in Kornstärke gleichmässig auf vollständig ausgehärtete, saubere, trockene, gleichmässige Untergründe, die frei von löslichen Rückständen wie Leim, Gerbsäure,

Schalöl usw. sind, auftragen. Verreiben mit Plastikreibe usw. Nach dem Antrocknen darf nicht mehr nachgerieben werden.

Überprüfung der Farbtongenauigkeit

Farbtonabweichungen aus unterschiedlichen Produktionschargen (z.B. Nachbestellungen) sind möglich. Insofern sind Lieferungen mit der gleichen Chargennummer immer an zusammenhängenden, in sich abgegrenzten Flächen, zu verwenden. Material aus unterschiedlichen Chargen ist untereinander zu mischen.

Bemerkungen

Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuellen Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte dienen immer die aktuellen Produktdatenblätter (www.granol.ch).

Lagerung

An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 12 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Abpackdatum: siehe Verpackung.

Entsorgung

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit dem Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 99. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.

Sicherheitshinweise

Gefahrenhinweise: keine

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen.

P305a: BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: sofort mit viel Wasser, auch unter den Augenlidern, ausspülen.

P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Granol AG

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96
info@granol.ch, www.granol.ch

