

PRODUKTDATENBLATT



Eimer 20 kg oder 10 kg

Produktvorteile

- Haftvermittler
- Roll-, streich- oder spritzbar
- Grosse Haftzugfestigkeit

Farbe

- Weiss

Haftbrücke G810

Organische Haftbrücke

Anwendungsbereich

MARMORAN Haftbrücke G 810 gewährt auf glattem, schlecht saugendem Ortsbeton und Elementbeton eine einwandfreie Verankerung von Putzen. Mit der MARMORAN Haftbrücke G 810 lassen sich auch ungleichmässig saugende Partien und kritische Betondecken vorbehandeln.

Produkteigenschaften

- Grosse Haftzugfestigkeit
- Aussen und innen anwendbar
- Für gipshaltige Putze geeignet
- Roll-, streich- oder spritzbar
- Gewährt auf glattem, schlecht saugendem Ortsbeton und Elementbeton eine einwandfreie Verankerung von Putzen

Wissenswertes vor Applikation

Vor der Applikation von MARMORAN Haftbrücke G810 muss der Untergrund trocken (maximal 3,0 Masseprozent), sauber (filmbildende Trennmittel entfernen) frei von Schmutz, Staub, Leim, Gerbsäure und Schalöl sein. Lose Teile sind vorgängig zu entfernen. Je nach Zustand des Untergrundes muss derselbe mit MARMORAN Tiefgrund G170 vorbehandelt werden.

Eingetrocknete MARMORAN Haftbrücke G810 kann mit Nitroverdünner entfernt werden. Bauteile können nicht mit Nitroverdünner gereinigt werden (angrenzende Flächen aus Glas, Naturstein, Klinker usw.) und sind deshalb vorgängig gut abzudecken. Spritzer sofort im noch nassen Zustand abwaschen.

Die MARMORAN Haftbrücke G810 ist verarbeitungsbereit und darf nur unverdünnt gerollt und gestrichen werden. Die MARMORAN Haftbrücke G810 wird mit dem Roller, Pinsel, Weisselbürste oder Spritzpistole gleichmässig aufgetragen. Werkzeuge, Geräte und Hände müssen sofort nach Arbeitsende mit Wasser gereinigt werden. Das Material ist im Gebinde gut aufzurühren. Für die Aufbereitung sind nur rostfreie Werkzeuge und Geräte zu benutzen.

Verbrauch/Ergiebigkeit

Als Durchschnittswert gilt

ca. 0,50 kg/m²

Untergrundvorbereitung

Vor der Applikation von MARMORAN Haftbrücke G810 muss der Untergrund trocken (maximal 3,0 Masseprozent), sauber (filmbildende Trennmittel entfernen) frei von Schmutz, Staub, Leim, Gerbsäure und Schalöl sein. Lose Teile sind vorgängig zu entfernen. Je nach Zustand des Untergrundes muss derselbe mit MARMORAN Tiefgrund G170 vorbehandelt werden.

Verarbeitung

Die MARMORAN Haftbrücke G810 ist verarbeitungsbereit und darf nur unverdünnt gerollt und gestrichen werden. Die MARMORAN Haftbrücke G810 wird mit dem Roller, Pinsel, Weisselbürste oder Spritzpistole gleichmässig aufgetragen. Werkzeuge, Geräte und Hände müssen sofort nach Arbeitsende mit Wasser gereinigt werden. Das Material ist im Gebinde gut aufzurühren. Für die Aufbereitung sind nur rostfreie Werkzeuge und Geräte zu benützen.

Einschränkungen / Vorsicht geboten

- Vor der Applikation von MARMORAN Haftbrücke G810 muss der Untergrund trocken (Feuchtigkeitsgehalt maximal 3,0 Masseprozent), frei von Schmutz, Staub, Leim, Gerbsäure und Schalöl
- Nach gutem Aufrühren ist MARMORAN Haftbrücke G810 verarbeitungsbereit und darf nur unverdünnt gerollt und gestrichen werden

Lagerungsvorschriften

Frostfrei und vor Hitze lagern. In gut verschlossenem Originalgebinde bleibt das Material bis 12 Monate lagerfähig.

Min. Lagerstabilität

12 months

Besondere Hinweise

- Vor der Applikation von MARMORAN Haftbrücke G810 muss der Untergrund trocken (Feuchtigkeitsgehalt maximal 3,0 Masseprozent), frei von Schmutz, Staub, Leim, Gerbsäure und Schalöl
- Nach gutem Aufrühren ist MARMORAN Haftbrücke G810 verarbeitungsbereit und darf nur unverdünnt gerollt und gestrichen werden

Eigenschaft	Wert
CE-Klassifizierung	Nein
Konsistenz	Flüssig
Ø Dichte	Dichte bei 20° C: 1,60 g/cm ³ (DIN 51757)
Ø Weiterbeschichtungszeit	24 hour(s)
Inhaltsstoffe	• Kunstharzdispersion • Feinem Sand • Integrierten blauen Erkennungsfasern
Max. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	30 °C

Eigenschaft	Wert
Min. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	5 °C
Min. Lagerstabilität	12 months
Mischverhältnis	MARMORAN Haftbrücke G810 ist verarbeitungsbereit und darf nur unverdünnt gerollt und gestrichen werden
ø Trocknungszeit	Trocknung unter Normalbedingungen (Lufttemperatur 20°C, rel. Luftfeuchtigkeit 50 %): • Staubtrocken nach ca. 2 - 4 Stunden
Dauernassbereicheignung	Nein
pH-Wert	pH-Wert bei 20° C: 7,5 (DIN 19261)
ø Abbindezeit	Trocknung unter Normalbedingungen (Lufttemperatur 20°C, rel. Luftfeuchtigkeit 50 %): • Überarbeitbar nach ca. 24 Stunden
Temperaturbeständigkeit bis ca.	• Siedebeginn und Siedebereich: 100° C (DIN)
Werkzeuge	• Roller • Pinsel • Spritzpistole



T: +41 44 947 88 55, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH