

Stamisol
Extreme Pack500

Unterdachbahnen

Widerstandsfähigste, homogen verschweissbare Unterdachbahn (bis 5° DN), einsetzbar auch im Traufbereich sowie wirtschaftlich vorkonfektionierbar
Stamisol Extreme Pack 500 ist mit seiner extremen Belastbarkeit auch im Hochgebirge einsetzbar. Neben seiner flexiblen Verarbeitung zeichnet sich diese verstärkte Verbundmembran durch schnelle Realisierung mittels Vorkonfektionierung aus

Anwendungen

- Flachgeneigte Steildächer ≥ 5° oder Tonnendächer
- Gütesiegel für Unterdächer mit ausserordentlicher Beanspruchung, verliehen von Gebäudehülle Schweiz
- Jetzt in 2 Brandschutzversionen: Ocker und Braun
- Alle Eindeckungen (ausser unbelüftete Schiefereindeckung)
- Geeignet für PV- und Solar-Anlagen
- Verlegung direkt auf Dämmstoffe sowie für alle Dachkonstruktionen geeignet
- Sogar im Traufbereich bei flachgeneigten Dächern im Hochgebirge ohne weitere Schutzmassnahmen einsetzbar: 5000 h UV nach EN 13859-1 (gefordert nach EN lediglich 336 h!)

Vorteile

- Extrem lange Lebensdauer
- Dauerhaft UV-resistent und diffusionsoffen
- Ausserordentliche mechanische Festigkeit
- Schlagregenbeständig
- 10 Jahre Systemgarantie (siehe Urkunde Seite 39)

Vorteile Verlegung

- Optionale Vorkonfektionierung ab Werk für eine schnelle Dachabdichtung, jetzt auch online bestellbar
- Schweissbar bei allen Aussentemperaturen, verklebbar ab 5 °C.
- Sicheres „Notdachsystem“ mit einer Freibewitterungszeit bis zu 24 Monaten
- Umfassendes Systemzubehör (Klebstoff, Nageldichtungen, Formteile etc.)
- Mit allen Untergründen verträglich
- Hohe Durchtrittsicherheit auch ohne Schalung (DIN 4426)





Farben



Ocker VKF 4.3



Braun VKF 5.3 (RF 2)

PRODUKTINFOS & DOWNLOADS
Produktinfos, technische Dokumentation, Verlegeanleitungen und Onlinebestellung Vorkonfektionierung hier verfügbar

Stamisol Extreme Pack500

	Technische Daten	Normen
Träger	Polyestergewebe	
Beschichtung	PVC	
Gesamtgewicht	500 g/m²	
	Kenndaten der Membran	EN 13859-1
Reissfestigkeit (längs/quer): > Vor Alterung > Nach Alterung 336 Std. UV	 2500/1500 N/5 cm ≥ 90 % vor Alterung	 EN 12311-1 EN 12311-1
Nagelausreissfestigkeit (längs/quer)	500/800 N	EN 12310-1
S_D-Wert	0,95 m	EN ISO 1931
Widerstand gegen Wasserdurchgang: > Vor Alterung > Nach Alterung 5.000 h UV	 W1 W1	 EN 1928 EN 1928
Kaltbiegeverhalten	-40 °C	EN 1109
	Brennverhalten	
Euroklasse	**E**	EN 13501-1
Brandklasse	**VKF 5.3*** (RF 2) **Version Braun** / **VKF 4.3*** **Version Ocker**	SN 198898
	Verschweissung	
Beim Heissluftföhn	20er Düse bei 300 - 320 °C	
Beim Schweissautomaten	Volle Gebläseleistung bei 300 - 320 °C, bei 2,7 - 3,0 m/Min. Vorlauf	
	Verbindungsfestigkeiten (Reissfestigkeit der Verbindungen)**	
> Schweissen > Schweissen > Verkleben STAMCOLL N55 (50 mm)	1200/1000 N/5 cm mit Heissluftschweissautomat (25 mm) 700/600 N/5 cm mit Handschweissgerät (25mm) 700/600 N/5 cm STAMCOLL N55 (50 mm)	EN 12317-2 EN 12317-2 EN 12317-2
	Freibewitterung	
Wasserdruckprüfung	2800 mm	EN ISO 20811
Schlagregensicherheit	bestanden	TU Berlin
Freibewitterungszeit	24 Monate für die Unterdachbahn und die Zubehörteile,bei längerer Freibewitterung Rücksprache erforderlich, dauerhaft UV resistent	
Maximale Einsatztemperaturen	-40 °C/+100 °C (siehe Information in Garantie Seite 39)	

	eco-bau Bewertung
> Erfüllt die Mindestanforderungen und Ausschlusskriterien von Minergie-ECO	Eco Base

	Managementsysteme
	Qualität : ISO 9001 • **Umwelt** : ISO 14001

Zertifizierungen, Labels, Garantien

Garantie 10 Jahre	WUFI Listung www.wufi.de	Konform mit SIA 232-1 (Schweiz)

Verpackung

Bestellnummer	Rolle		Palette	
Stamisol Extreme Pack 500 Braun	Abm.	m²	Anzahl der Rollen	m²
Stamisol Extreme Pack 500 6012349	25 lfm x 2,60 m	65	10	650
Stamisol Extreme Pack 500 6007593	250 lfm x 2,60 m	650	1	650
Stamisol Extreme Pack 500 Ocker				
Stamisol Extreme Pack 500 6023996	25 lfm x 2,60 m	65	10	650
Stamisol Extreme Pack 500 6023994	250 lfm x 2,60 m	650	1	650
Stamisol Extreme Pack 500 6024553	25 lfm x 1,75 m	43,75	10	437,5
Stamisol Extreme Pack 500 6024552	250 lfm x 1,75 m	437,5	1	437,5

(*) Gilt ausschliesslich für Bestellungen und Lieferungen in die Schweiz (**) Richtwerte, die von den in der Werkstatt gefertigten Verbindungen stammen

Die Angaben zur Aufmachung unserer Produkte haben informativen Charakter und können sich ändern. Bei den o.g. mechanischen Eigenschaften handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von 10 %. Für die Anwendung der Garantie siehe die geltenden Bedingungen der Garantie Seite 39.