

PRODUKTDATENBLATT



Carrara Aufziehputz spezial innen B120

Pastöser Kunstharzdeckputz für innen



Eimer à 25 kg

Produktvorteile

- Ohne Voranstrich möglich
- Mechanisch hoch belastbar
- Einfache Verarbeitung

Farbe

- Weiss

Anwendungsbereich

- Innen
- Für verschiedene Untergründe geeignet
- Mit verschiedenen Werkzeugen strukturierbar
- Sehr gut geeignet für kreative Gestaltungen

Produkteigenschaften

- Verarbeitungsfertig
- Ohne Voranstrich möglich
- Wasserabweisend
- Wasserdampfdurchlässig
- Alkalibeständig
- Schnelles, leichtes aufziehen
- Sofort strukturierbar
- Lösemittelfrei
- Hoher Weissgrad
- Stoss- und kratzfest
- Mechanisch hoch belastbar
- Sehr gute Haftung zu allen Untergründen

Wissenswertes vor Applikation

Carrara Aufziehputz spezial innen ist verarbeitungsfähig. Er kann mit Wasser max. 5% verdünnt werden. Das Material muss vor der Verarbeitung gut aufgerührt werden. Die Verdünnung reduziert die Deckkraft und kann negativen Einfluss auf die Struktur aufweisen. Durchgetrocknet und belastbar: nach ca. 3 bis 4 Tagen. Bei hoher Luftfeuchtigkeit und/oder niedriger Temperatur wird die Trocknung entsprechend verzögert. Fremde Bauteile sind zu schützen. Auf neuen, einwandfrei sauberen und fleckenlosen sowie nicht stark wasserabsorbierenden Untergründen kann der Carrara Aufziehputz spezial ohne Voranstrich aufgetragen werden.

Verbrauch/Ergiebigkeit

Verbrauchsangaben beziehen sich auf die Mindestschichtdicke und können abhängig von Untergrund und Verarbeitung variieren. Exakte Verbrauchswerte sind durch Probe- flächen am Objekt zu ermitteln.

1.0 mm Körnung:	1.5 - 2.0 kg/m ²
1.5 mm Körnung	2.0 - 2.6 kg/m ²
2.0 mm Körnung	2.5 - 3.0 kg/m ²

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein. Die Trocknungszeiten der Unterputze vor der Überarbeitung beachten. Die Aushärtung neuer mineralischer und organischer Unterputze dauert pro 1 mm Schichtdicke ca. 2 Tage. Kritische Untergründe müssen auf die Eignung geprüft werden. Probeflächen anlegen! Lose Anstricheile sowie nicht tragfähige Altanstriche und Beschichtungen entfernen und die Fläche reinigen. Grundierungen dürfen keine glänzende Schicht bilden. Der Untergrund sollte 24 Stunden vor dem Auftrag von Carrara Aufziehputz spezial mit Grund G110/G111 vorbehandelt werden. Wenn der Untergrund alle Eigenschaften erfüllt, kann der Carrara Aufziehputz spezial ohne Voranstrich appliziert werden.

Verarbeitung

Vor der Verarbeitung mit einem Rührwerk gründlich aufröhren. Die Verarbeitungskonsistenz kann mit Wasser (maximal 5 %) eingestellt werden. Falsch eingestellte Konsistenzen können zu Deckungsproblemen, Fleckenbildung erhöhtem Verbrauch und unschönen Strukturen führen. Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern sind untereinander zu mischen, um Farbonunterschiede auszuschließen. Keine anderen Materialien zuminischen. Nach einer Trockenzeit der Grundierung von mindestens 24 Stunden, wird der Carrara Aufziehputz spezial mit einer rostfreien Stahltraufel in Kornstärke aufgezogen. Er kann auch mit einer geeigneten Maschine gespritzt werden. Im Anschluss mit einer Kunststoff-, Holz oder Stahltraufel abreiben und strukturieren. Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln. Für die Verarbeitung sind nur rostfreie Werkzeuge und Geräte zu benutzen.

Einschränkungen / Vorsicht geboten

- Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein
- Die Trocknungszeiten der Grundputze müssen beachtet werden. Die Aushärtung neuer mineralischer Unterputze dauert pro 1 mm Schichtdicke ca. 2 Tage
- Nicht unter +5°C und über +30°C Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten
- Wasserabweisend
- Mechanisch hoch belastbar
- Sehr gute Haftung
- Voranstrich mit Grund G110 / G111
- Fremde Bauteile sind zu schützen
- Das tragen von guter Kleidung, Brille und Handschuhen wird empfohlen
- Material trocknet durch Wasserverdunstung. Daher können geschlossene Fenster die Trocknung verzögern. Eine vollständige Durchtrocknung kann bis zu 2 Wochen dauern
- Auf neuen, einwandfrei sauberen und fleckenlosen sowie nicht stark wasserabsorbierenden Untergründen kann Carrara Aufziehputz spezial ohne Voranstrich aufgetragen werden

Lagerungsvorschriften

Fest verschlossen vor Frost- und Hitze schützen. Im gut verschlossenem Originalgebinde bleibt das Material bis 12 Monate lagerfähig

Min. Lagerstabilität

12 months

Besondere Hinweise

Durch natürliche Schwankungen bei Rohstoffbeschaffenheit und Trocknungsbedingungen, sowie Auswirkungen von Verarbeitung und Struktur kann der Putzfarbton vom Muster abweichen. Dies stellt keine Qualitätsminderung oder berechtigte Materialbeanstandung dar. Material für ein Objekt möglichst auf einmal bestellen. Unterschiedliche Chargen untereinander mischen. Auf neuen, einwandfrei sauberen und fleckenlosen sowie nicht stark wasserabsorbierenden Untergründen kann der Carrara Aufziehputz spezial ohne Voranstrich aufgetragen werden.

- Vorhandene Beschichtungen auf Tragfähigkeit überprüfen. Nicht tragfähige Beschichtungen müssen entfernt werden
- Korngröße $\leq 1,0$ mm: Der Untergrund sollte mindestens der Qualitätsstufe Q3 entsprechen
- Korngröße $> 1,0$ mm: Der Untergrund sollte mindestens der Qualitätsstufe Q2 entsprechen
- Zur Verlängerung der offenen Verarbeitungszeit Grund G110 / G111 Putzgrundierung verwenden

Eigenschaft	Wert
Klebekraft (ca.)	Haftzugfestigkeit : $> 0,3$ N/mm ² (EN 15824: 2009)
Min. Auftragsdicke	Der Deckputz wird auf Kornstärke abgezogen und strukturiert
Brandverhalten	A1
CE-Klassifizierung	Ja (DoP-CH-005293) AVCP System 4 (harmonisierten Norm DIN EN 15824: 2009)
Konsistenz	Pastös
Ø Weiterbeschichtungszeit	48 hour(s)
Max. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	30 °C
Min. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	5 °C
Min. Lagerstabilität	12 months
Mischverhältnis	Carrara Aufziehputz spezial ist gebrauchsferdig. Er kann mit Wasser bis (max. 5 %) verdünnt werden.
Ø Trocknungszeit	Trocknung unter Normalbedingungen (Lufttemperatur 20° C, rel. Luftfeuchtigkeit 50 %): nach etwa 2 bis 3 Stunden staubtrocken.
Ø Offene Zeit	Carrara Aufziehputz spezial ist innert 15 bis 20 Minuten zu verarbeiten.
Dauernassbereicheignung	Nein
Ø Abbindezeit	Trocknung unter Normalbedingungen (Lufttemperatur 20° C, rel. Luftfeuchtigkeit 50 %): 1 bis 2 Tage.
Werkzeuge	<ul style="list-style-type: none"> • Rostfreies Werkzeug • Kunststoffreibscheibe • Holzreibscheibe

i

T: +41 44 947 88 55, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH

PR00040262

Stand 04.01.2023

