

## Produktdatenblatt

# Ausgleichsputz 300

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktebeschreibung</b> | Ausgleichsputz 300 ist ein zementhaltiger mineralischer Putz mit einer max. Korngrösse von 1 mm für den Innen- und Aussenbereich.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Zusammensetzung</b>      | Bindemittel: Portlandzement, Weisskalkhydrat, org. Bindemittel<br>Zusatzstoffe: Kalkstein, Leichtzuschläge<br>Zusatzmittel: Wasserrückhaltemittel, Luftporenbildner, etc.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Anwendungsbereich</b>    | Eignet sich zum Egalisieren grober, mineralischer Oberflächen und zum Ausbessern von mineralischen Grundputzpartien. Gipshaltige Untergründe sind nicht geeignet. Auf Beton ist dem Ausgleichsputz 300 pro Sack 1-2 kg Granolin Haftzusatz beizumischen.<br>Geeignet als Untergrund für Abriebe, Spritzputze, Spachtelungen, etc. auf mineralischer wie auch dispersionsgebundener Basis. |
| <b>Schichtstärke</b>        | 2 - 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Verbrauch</b>            | pro m <sup>2</sup> ca. 1.6 kg /mm Schichtstärke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Lieferform</b>           | Sack à 25 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Verarbeitung</b>         | Wasserzugabe pro Sack ca. 6 Liter<br>Verarbeitungszeit ca. 2 Stunden<br>Verarbeitung nicht unter +5° C<br><br>Wird von Hand auf genügend feste, zementhaltige, tragfähige, saubere und trockene Untergründe aufgetragen. Bei zweimaligem Auftrag ist die erste Schicht zwingend aufzurauen.                                                                                               |
| <b>Bemerkungen</b>          | Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte dienen immer die aktuellen Produktdatenblätter ( <a href="http://www.granol.ch">www.granol.ch</a> ).                            |
| <b>Lagerung</b>             | An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert ist das Produkt bis zu 6 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Produktionsdatum: siehe Verpackung.                                                                                                           |

---

**Entsorgung**

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit Hausmüll entsorgen. Restmaterial mit Wasser mischen, aushärten lassen und als Bauschutt wie Betonabfälle entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 14. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.

---

**Sicherheitshinweise****Gefahr**

H315: Verursacht Hautreizungen.  
H318: Verursacht schwere Augenschäden.  
H335: Kann die Atemwege reizen.  
Chromatarm nach SN EN 196/10.  
Portlandzement [Cr(VI) < 0.2 ppm],  
CAS-Nr. 65997-15-1,  
EG-Nr. 266-043-4  
Calciumhydroxid, CAS-Nr. 1305-62-0,  
EG-Nr. 215-137-3

Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch.

P260d: Staub nicht einatmen.

P280e: Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen.

P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

**Granol AG**

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee  
T +41 41 926 96 96  
info@granol.ch, www.granol.ch

