

PRODUKTDATENBLATT



Eimer à 25 kg

Produktvorteile

- Fast unbegrenzte Möglichkeit an Strukturmöglichkeiten
- Mechanisch hoch belastbar
- Gute Haftzugfestigkeit

Farbe

- Weiss

Carrara Antik-Faserputz innen B310

Organisch gebundener Deckputz zur Herstellung verschiedener, dekorativen Modelliertechniken

Anwendungsbereich

- Innen
- Für verschiedene Untergründe geeignet
- Mit verschiedenen Werkzeugen strukturierbar
- Sehr gut geeignet für kreative Gestaltungen

Produkteigenschaften

- Verarbeitungsfertig
- Wasserabweisend
- Wasserdampfdurchlässig
- Alkalibeständig
- Schnelles, leichtes aufziehen
- Unterschiedlich strukturierbar
- Lösemittelfrei
- Hoher Weissgrad
- Stoss- und kratzfest
- Mechanisch hoch belastbar
- Sehr gute Haftung zu allen Untergründen

Wissenswertes vor Applikation

Körnung:

1.2mm

Farbtöne:

Naturweiss, erhältlich in allen Farbtönen der MARMORAN-Farbmusterkollektion, auf Wunsch auch in Sondertönen nach Farbtonvorlage

Farbtonzuschläge:

Sehe Services

Auftragsdicke:

1.2 - 3.0mm

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde, frostfrei und vor direktem Sonnenlicht geschützt (+5 bis +30°C) mind. 12 Monate lagerfähig.

Verbrauch/Ergiebigkeit

Verbrauchsangaben beziehen sich auf die Mindestschichtdicke und können abhängig von Untergrund und Verarbeitung variieren. Exakte Verbrauchswerte sind durch Probe-

flächen am Objekt zu ermitteln.

Kornstärke 1.2mm:

2.0 - 4.0 kg/m²

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein. Die Trocknungszeiten der Unterputze vor der Überarbeitung beachten. Kritische Untergründe müssen auf die Eignung geprüft werden. Probeflächen anlegen! Lose Anstricheile sowie nicht tragfähige Altanstriche und Beschichtungen entfernen und die Fläche reinigen. Grundierungen dürfen keine glänzende Schicht bilden. Der Untergrund sollte 24 Stunden vor dem Auftrag von Carrara Antik-Faserputz mit Grund G110/G111 vorbehandelt werden.

Verarbeitung

Vor der Verarbeitung mit einem Rührwerk gründlich aufrühren. Die Verarbeitungskonsistenz kann mit Wasser (maximal 5 %) eingestellt werden. Falsch eingestellte Konsistenzen können zu Deckungsproblemen, Fleckenbildung erhöhtem Verbrauch und unschönen Strukturen führen. Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern sind untereinander zu mischen, um Farbtonunterschiede auszuschließen. Keine anderen Materialien zumischen. Nach einer Trockenzeit der Grundierung von mindestens 24 Stunden, wird der Carrara Antik-Faserputz mit Rostfreien Werkzeug in Kornstärke aufgezogen. Anschliessend wird er mit der Spachtel, Pinsel, Bürste oder Roller usw. strukturiert. Er kann auch mit einer geeigneten Maschine gespritzt werden. Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln. Für die Verarbeitung sind nur rostfreie Werkzeuge und Geräte zu benutzen. Werkzeuge und Geräte müssen nach Arbeitsende mit Wasser gereinigt werden.

Allgemeine Informationen

Mit Erscheinen neuer Produktdatenblätter verlieren alle bisherigen Datenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilige neuste Fassung ist unter **ch.weber** abrufbar. Die Informationen in den Produktdatenblätter dienen der Sicherstellung des Verwendungszweckes. Diese basieren auf Erkenntnissen und Erfahrungen der Saint-Gobain Weber AG. Sie entbinden den Verarbeiter jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht im Produktdatenblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit der Saint-Gobain Weber AG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen diese auf eigenes Risiko. Dies gilt vor allem für die Verwendung von anderen Produkten.

Einschränkungen / Vorsicht geboten

- Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein.
- Die Trocknungszeiten der Grundputze müssen beachtet werden
- Nicht unter +5°C und über +30°C Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten
- Wasserabweisend
- Mechanisch hoch belastbar
- Sehr gute Haftung
- Voranstrich mit Grund G110 / G111
- Fremde Bauteile sind zu schützen
- Das tragen von guter Kleidung, Brille und Handschuhen wird empfohlen
- **Wetterbedingte Hinweise:**

Material trocknet durch Wasserverdunstung. Daher kann feuchte Witterung die Trocknung verzögern. Eine vollständige Durchtrocknung kann bis zu 2 Wochen dauern. Nicht durchtrocknete Putzflächen sind vor direkter Sonnenstrahlung, starkem Wind oder Feuchtigkeitseinwirkung zu schützen. Verbrauchsangaben beziehen sich auf die Mindestschichtdicke und können abhängig von Untergrund und Verarbeitung variieren. Exakte Verbrauchswerte sind durch Probeflächen am Objekt zu ermitteln. Angrenzende Bauteile sind vom Putzsystem zu trennen. Während der Verarbeitung und Trocknung des Materials muss die Temperatur von Luft, Material und Untergrund stets über +5 °C und die Luftfeuchtigkeit stets unter 80 % liegen.

Produktspezifische Hinweise:

Durch natürliche Schwankungen bei Rohstoffbeschaffenheit und Trocknungsbedingungen, sowie Auswirkungen von Verarbeitung und Struktur kann der Putzfarbton vom Muster abweichen. Dies stellt keine Qualitätsminderung oder berechtigte Materialbeanstandung dar. Material für ein Objekt möglichst auf einmal bestellen. Unterschiedliche Chargen untereinander mischen. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Lagerungsvorschriften

Fest verschlossen vor Frost- und Hitze schützen. Im gut verschlossenem Originalgebinde bleibt das Material bis 12 Monate lagerfähig

Min. Lagerstabilität

12 months

Besondere Hinweise

Durch natürliche Schwankungen bei Rohstoffbeschaffenheit und Trocknungsbedingungen, sowie Auswirkungen von Verarbeitung und Struktur kann der Putzfarbton vom Muster abweichen. Dies stellt keine Qualitätsminderung oder berechtigte Materialbeanstandung dar. Material für ein Objekt möglichst auf einmal bestellen. Unterschiedliche Chargen untereinander mischen.

- Vorhandene Beschichtungen auf Tragfähigkeit überprüfen. Nicht tragfähige Beschichtungen müssen entfernt werden
- Zur Verlängerung der offenen Verarbeitungszeit Grund G110 / G111 Putzgrundierung verwenden

Eigenschaft	Wert
Klebekraft (ca.)	Haftzugfestigkeit : > 0.3 N/mm ² (EN 15824:2009)
Min. Auftragsdicke	Carrara Antik-Faserputz wird mit einer rostfreien Traufel in der gewünschten Putzstärke (bis max. 15 mm) aufgetragen. Er kann mit Spachtel, Pinsel, Bürste oder Roller usw. bearbeitet werden.
CE-Klassifizierung	Ja (DoP-CH-005296) AVCP System 4 (harmonisierten Norm DIN EN 15824:2009)
Konsistenz	Pastös
Ø Weiterbeschichtungszeit	48 hour(s)
Max. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	30 °C
Min. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	5 °C
Min. Lagerstabilität	12 months
Mischverhältnis	Carrara Antik-Faserputz ist gebrauchsfertig. Er kann mit Wasser (max. 5 %) verdünnt werden.

Eigenschaft	Wert
ø Trocknungszeit	Trocknung unter Normalbedingungen (Lufttemperatur 20° C, rel. Luftfeuchtigkeit 50 %): nach etwa 10 bis 12 Stunden (je nach Auftragsstärke) staubtrocken.
ø Offene Zeit	Carrara Antik-Faserputz ist innert 15 bis 20 Minuten zu verarbeiten.
Dauernassbereicheignung	Nein
ø Abbindezeit	Trocknung unter Normalbedingungen (Lufttemperatur 20° C, rel. Luftfeuchtigkeit 50 %): 1 bis 2 Tage.
Werkzeuge	<ul style="list-style-type: none"> • Rostfreies Werkzeug • Spachtel • Bürste • Pinsel • Roller

i

T: +41 44 947 88 55, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH