




## Fixit 715

Kunstharzputz innen

**Anwendung:** Gebrauchsfertiger Kunstharz-Deckputz für den Innenbereich.  
 Der Untergrund muss sauber und tragfähig sein.  
 Eine Vorbehandlung mit Fixit 471 Putzgrund Premium ist notwendig.

- Eigenschaften:**
- Gebrauchsfertig
  - Leichte und sichere Verarbeitung
  - Weisse und gleichmässige Struktur
  - Langlebig
  - Wirtschaftlich im Verbrauch
  - Hohe Festigkeit
  - Kein Anstrich notwendig
  - Hohe Haftung
  - Strukturvielfalt
  - Diverse Körnungen

**Verarbeitung:**



**Technische Daten:**

Art.-Nr.	4263100	4263200	4263300	4262100	4262200
Verpackungsart			(✉)		
Einheit pro Palette			24 EH/Pal.		
Menge pro Einheit			25 kg/EH		
Körnung	1 mm	1,5 mm	2 mm	1,2 mm	1,5 mm
Kornstruktur	Vollabrieb	Vollabrieb	Vollabrieb	Rille	Rille
Verbrauch		ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup>	ca. 2,8 kg/m <sup>2</sup>	ca. 1,15 kg/m <sup>2</sup>	ca. 1,65 kg/m <sup>2</sup>
Verbrauch	1,1–1,4 kg/m <sup>2</sup>	1,6–2 kg/m <sup>2</sup>	2,6–3 kg/m <sup>2</sup>	1–1,3 kg/m <sup>2</sup>	1,5–1,8 kg/m <sup>2</sup>
Brandverhalten			A2-s1, d0		

Art.-Nr.	4262300	4264100
Verpackungsart	(✉)	
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.	
Menge pro Einheit	25 kg/EH	
Körnung	2 mm	0,5 mm
Kornstruktur	Rille	
Verbrauch	ca. 2,6 kg/m <sup>2</sup>	ca. 1,75 kg/m <sup>2</sup>
Verbrauch	2,4–2,8 kg/m <sup>2</sup>	1–2,5 kg/m <sup>2</sup>
Brandverhalten	A2-s1, d0	

- Zusammensetzung:**
- Bindemittel: Kunstharzdispersion
  - Zuschlagstoffe: Spezialsande
  - Zusätze: Konservierungsmittel, Pigmente

**Grundlagen:** Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmerverbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» und die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.



## Fixit 715

Kunstharzputz innen

<b>Verarbeitung:</b>	Vor dem Gebrauch gut aufrühren, wenn nötig mit max. 0,5 l Wasser auf Verarbeitungskonsistenz einstellen. Mit einer rostfreien Stahltraufel in Kornstärke aufziehen und mit einer Reibscheibe aus Holz, Kunststoff oder Polystyrol abreiben.
<b>Nachbehandlung:</b>	Vor zu schnellem Austrocknen und vor Feuchtigkeit schützen!
<b>Lagerung:</b>	Im ungeöffneten Originalgebinde vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt mindestens 12 Monate lagerfähig.
<b>Besondere Hinweise:</b>	Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Mineralische Grundputze dürfen erst nach 3-4 Wochen Wartezeit in trockenem Zustand beschichtet werden. <b>Trocknung</b> Die Abbindezeit von Fixit 715 ist abhängig von der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit. Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchte verzögern die Trocknung. Bei + 20° C Luft- und Untergrundtemperatur und 65 % rel. Luftfeuchte kann nach ca. 10 Tagen mit den Anstricharbeiten begonnen werden. Grundsätzlich gilt jedoch, der Fixit 715 darf erst nach ausreichender, abgeschlossener Karbonatisierung gestrichen werden.
<b>Allgemeine Bestimmungen:</b>	Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.