

PRODUKTDATENBLATT



Eimer 20 kg oder 10 kg

Produktvorteile

- Saugfähigkeitsregulierend
- Haftvermittelnd
- Verlängert die Offenzeit von nachfolgenden Deckputzen

Farbe

- Weiss

Grund G11

Streichfertige Grundierung für organische Deckputze

Anwendungsbereich

- Aussen und innen
- Zur Vorgrundierung aller tragfähigen, sauberen, trockenen und normal saugenden Untergründen
- Für organisch gebundene Deckputze (Carrara)
- Auf mineralischen und organischen Untergründen

Produkteigenschaften

- Saugfähigkeitsregulierend
- Haftvermittelnd
- Alkalibeständig
- Pigmentiert
- Gefüllt
- Verlängert die Offenzeit von nachfolgenden Deckputzen

Wissenswertes vor Applikation

Der MARMORAN-Grund G11 wird unverdünnt eingesetzt. Er kann mit Wasser max. 5% verdünnt werden. Das Material muss vor der Verarbeitung gut aufgerührt werden. Die Verdünnung reduziert die Deckkraft.

Verbrauch/Ergiebigkeit

Als Durchschnittswert gilt: 0,200 - 0,250 kg/m²

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein. Die Trocknungszeiten der Unterputze vor der Überarbeitung beachten. Die Aushärtung neuer mineralischer und organischer Unterputze dauert pro 1 mm Schichtdicke ca. 2 Tage.

Verarbeitung

Der MARMORAN-Grund G111 wird unverdünnt eingesetzt. Er kann mit Wasser max. 5% verdünnt werden. Die Verdünnung reduziert die Deckkraft. Der MARMORAN-Grund G111 wird mit dem Roller und Pinsel gestrichen. Das Werkzeug muss sofort nach Arbeitsende mit Wasser gereinigt werden.

Einschränkungen / Vorsicht geboten

- Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein.
- Die Trocknungszeiten der Grundputze müssen beachtet werden. Die Aushärtung neuer mineralischer Unterputze dauert pro 1 mm Schichtdicke ca. 2 Tage
- Die Aussentemperatur darf nicht unter 5°C fallen
- Vor und während der Applikation muss das Produkt vor Witterungseinflüssen (Sonne, Wind, Regen und Frost) geschützt werden
- Der MARMORAN Grund G111 kann vor der Applikation mit max. 5% Wasser verdünnt werden.
- Der verdünnte MARMORAN Grund G111 wird mit dem Roller oder Pinsel verarbeitet
- Fremde Bauteile sind zu schützen
- Das tragen von guter Kleidung, Brille und Handschuhen wird empfohlen

Lagerungsvorschriften

Fest verschlossen vor Frost und vor Hitze schützen. Im gut verschlossenem Originalgebinde bleibt das Material bis 12 Monate lagerfähig.

Min. Lagerstabilität

12 months

Besondere Hinweise

Vorhandene Beschichtungen auf Tragfähigkeit überprüfen. Nicht tragfähige Beschichtungen müssen entfernt werden.

Eigenschaft	Wert
CE-Klassifizierung	Nein
Konsistenz	Flüssig
ø Dichte	Dichte bei 20° C: 1,5 g/cm ³ (DIN 51757)
ø Weiterbeschichtungszeit	24 hour(s)
Inhaltsstoffe	Quarzgefüllter, pigmentierter, organischer Voranstrich
Max. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	30 °C

Eigenschaft	Wert
Min. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	5 °C
Min. Lagerstabilität	12 months
Ø Trocknungszeit	Bei +20° C Luft- und Untergrundtemperatur und 50% relativer Luftfeuchtigkeit: überarbeitbar nach 12 Stunden
Dauernassbereicheignung	Nein
pH-Wert	pH-Wert: 8 - 9 (DIN 19261)
Ø Abbindezeit	Trocknung bei Normalbedingungen (Lufttemperatur 20° C, rel. Luftfeuchtigkeit 50 %): • Überarbeitbar nach 12 Stunden
Werkzeuge	• Rollen, streichen
Dampfübertragung (ca.)	Dampfdruck bei 20° C: 23 hPa (DIN 51640)
Ø Wasserzugabe	MARMORAN-Grund G111 ist gebrauchsfertig. Bei stark saugenden Untergründen kann er mit max. 5% Wasser verdünnt werden.



T: +41 44 947 88 55, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH