BIKUTOP LL VERTE

Produktbeschreibung

Hochwertige, wurzelfeste Oberbahn aus Elastomerbitumen mit Trägereinlage aus Polyestervlies. Oberseite mit Schiefer grün, Unterseite mit Flammfolie.

Produkteigenschaften

- ✓ schweissbar
- ✓ Oberseite grün beschiefert
- ✓ Wärmestandfestigkeit ≥120 °C
- ✓ S_D-Wert ~250 m
- ✓ wurzelfest

Anwendungen

Funktion und Anwendung

- ✓ Oberbahn für 2-lagige Abdichtung unter Begrünungen
- ✓ Oberbahn für 2-lagige Abdichtung mit Gefälle < 1,5 %
- ✓ einlagige Abdichtung auf starre Unterkonstruktion (Beton)
- ✓ Oberbahn für ein- bzw. 2-lagige Unterterrainabdichtungen im drückenden, nicht drückenden Wasser

Bauteil und Nutzung

- ✓ Flachdach begrünt
- ✓ Flachdach gemäss Ausnahmeregelung SIA 271:2021, Ziffer 5
- ✓ Wände gegen Erdreich, Abdichtung gegen drückendes, nicht drückendes Wasser

Keine Empfehlung

- X Oberbahn für Flachdach begehbar
- X Oberbahn für Flachdach ohne Schutz- und Nutzschicht





Rolle 7 x 1.10 m **Dicke** 5.2 mm (±5%)

Flächenbezo- 6.0 kg/m²

gene Masse

Technische Daten

Technisene Daten				
Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Bezeichnung nach SIA		SIA 281		EP5.2 a,flam WF
Anwendung nach SIA		SIA 270		A1,B1.1
Sichtbare Mängel				keine
Deklaration				CE
Geradheit		EN 1848-1	mm/10m	E
Wasserdichtheit	Verfahren B	EN 1928	B = Typ T	E
Brandverhalten		EN 13501-1		E
Brandverhaltensgruppe		VKF		RF3 (cr)
Zug Dehnungsverhalten Höchstzugkraft längs		EN 12311-1	N/50 mm	1200 (±15%)
Zug Dehnungsverhalten Höchstzugkraft quer		EN 12311-1	N/50 mm	1000 (±15%)
Zug Dehnungsverhalten Höchstzugkraftdehnung längs		EN 12311-1	%	25 (±15%)

BIKUTOP LL VERTE

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Zug Dehnungsverhalten Höchstzugkraftdehnung quer		EN 12311-1	%	25 (±15%)
Widerstand gegen stossartige Belastung		EN 12691	mm	1000
Widerstand gegen statische Belastung		EN 12730	kg	20
Widerstand gegen Durchwurzelung		EN 13948		E
Masshaltigkeit		EN 1107-1	%	≤ 0.4
Kaltbiegeverhalten		EN 1109	°C	≤ -30
Wärmestandfestigkeit		EN 1110	°C	≥ 120
Künstliche Alterung bei Dauerbeanspruchung		EN 1296	°C	≥ 120 (-10°C)

Hinweise

Schieferfarbe	Mit verschiedenen Schieferabstreuungen (grau/weiss, rot, blau, schwarz, weiss, grau), Mindestabnahmemenge pro Sorte 1500 m², Mehrpreis auf Anfrage
Empfehlung	Wurzelfeste Bahnen nur unter extensiver Begrünung (Gefälle \geq 0 %) und Kiesschicht (Gefälle \leq 1.5 %) verwenden.
Anwendungshinweis Verarbeitungsgrundsätze	Untergrundvorbehandlung gemäss SIA 271: 2021 Ziffer 2.2.1.3 Tabelle 1 Vollflächig im Schweissverfahren auf vorbehandelten Untergrund oder Unterbahn applizieren. Abdichtung auf Dächern mit Gefälle unter 1.5%, SIA 271:2021 Ziffer 5.7. Die oberste Schicht von Abdichtungen aus PBD hat eine Mindestdicke von 5 mm aufzuweisen. Abdichtung auf Dächern mit Gefälle unter 1.5%, SIA 271:2021 Ziffer 5.8. Die Abdichtung, oder bei mehrlagigen Abdichtungen die oberste Lage, ist wurzelfest auszubilden. Die Verträglichkeit zwischen Polymerbitumenbahnen und hybridhaltigen Produkten o.ä. ist vorgängig beim jeweiligen Hersteller oder Lieferanten zu klären. Einlagig und vollflächig auf starre, vorbehandelte Unterkonstruktion (Beton) schweissbar.
ver ar berturigsgrunusatze	Lintagig und votitiacing auf starre, vorbenandette Onterkonstruktion (beton) schweissbar.
Lagerung	Dichtungsbahnen stehend und auf ebenem Untergrund lagern, Paletten nicht übereinanderstellen.
Hinweis	Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben

mäss Klassifizierungsbericht Nr. 17604D und Nr. 17619C.



Technische Spezifikation

Tel. +41 56 678 98 98

vorbehalten.

Geeignet für BROOF (t1) geprüfte Systemaufbauten, Klassifizierung nach SN EN 13501-5. Ge-