

PRODUKTDATENBLATT



Eimer à 20 kg

Produktvorteile

- Gleichmässige Oberfläche
- Rationelle Verarbeitung mit Spritzgeräten
- Auf Wänden und Decken

Farbe

- Weiss

Carrara Styrolit Spritzputz innen B730

Organischer Styrolit - Spritzputz

Anwendungsbereich

- Innen
- Auf Wand- und Deckenflächen
- Rationelle Verarbeitung
- Gleichmässige Oberfläche
- Für verschiedene Untergründe geeignet
- Mit verschiedenen Förderpumpen applizierbar

Produkteigenschaften

- Mit verschiedenen Förderpumpen applizierbar
- Sehr gute, wirtschaftliche Verarbeitung
- Spannungsarm
- Hoher Weissgrad
- Alkalibeständig / Lösemittelfrei

Wissenswertes vor Applikation

Körnungen:

0.8 - 1.3; 1.3 - 2.0mm

Farbtöne:

Naturweiss

Auftragsdicke:

Kornstärke

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde, frostfrei und vor direktem Sonnenlicht geschützt (+5 bis +30°C) mind. 12 Monate lagerfähig.

Verbrauch/Ergiebigkeit

Verbrauchsangaben beziehen sich auf die Mindestschichtdicke und können abhängig von Untergrund und Verarbeitung variieren. Exakte Verbrauchswerte sind durch Probenflächen am Objekt zu ermitteln.

Kornstärke: 0.8 - 1.3mm	0.9 - 1.2 kg/m ²
Kornstärke: 1.3 - 2.0mm	1.5 - 2.5 kg/m ²

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein. Die Trocknungszeiten der Unterputze vor der Überarbeitung beachten. Kritische Untergründe müssen auf die Eignung geprüft werden. Probeflächen anlegen! Lose Anstrichteile sowie nicht tragfähige Altanstriche und Beschichtungen entfernen und die Fläche reinigen. Grundierungen dürfen keine glänzende Schicht bilden. Der Untergrund sollte 24 Stunden vor dem Auftrag von Carrara Styrolit Spritzputz mit Grund G110/G111 vorbehandelt werden. Auf neuen, einwandfrei sauberen und fleckenlosen sowie nicht stark wasserabsorbierenden Untergründen kann der Carrara Styrolit-Spritzputz ohne Voranstrich aufgetragen werden.

Verarbeitung

Vor der Verarbeitung mit einem Rührwerk gründlich aufrühren. Die Verarbeitungskonsistenz kann mit Wasser (maximal 5 %) eingestellt werden. Falsch eingestellte Konsistenzen können zu Deckungsproblemen, Fleckenbildung erhöhtem Verbrauch und unschönen Strukturen führen. Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern sind untereinander zu mischen, um Farbtonunterschiede auszuschließen. Keine anderen Materialien zumischen. Nach einer Trockenzeit der Grundierung von mindestens 24 Stunden, wird der Carrara Styrolit Spritzputz mit einer handelsüblichen Förderpumpe (z.B. InoBEAM M8) oder einer Trichterpistole verarbeitet. Die Düse und der Luftdruck ist dabei entscheidend (Düsengröße 4.0 - 4.5mm). Der Carrara Styrolit Spritzputz wird mit kreisenden Bewegungen auf den Untergrund gespritzt. Bei dunklen oder nicht grundierten Untergründen kann es möglich sein, dass nach der Trocknung ein zweiter Arbeitsgang nötig ist. Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Als Untergrund empfehlen wir eine Q3 Oberfläche. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln. Für die Verarbeitung sind nur rostfreie Werkzeuge und Geräte zu benutzen. Werkzeuge und Geräte müssen nach Arbeitsende mit Wasser gereinigt werden.

Allgemeine Informationen

Mit Erscheinen neuer Produktdatenblätter verlieren alle bisherigen Datenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilige neuste Fassung ist unter **ch.weber** abrufbar. Die Informationen in den Produktdatenblätter dienen der Sicherstellung des Verwendungszweckes. Diese basieren auf Erkenntnissen und Erfahrungen der Saint-Gobain Weber AG. Sie entbinden den Verarbeiter jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht im Produktdatenblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit der Saint-Gobain Weber AG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen diese auf eigenes Risiko. Dies gilt vor allem für die Verwendung von anderen Produkten.

Einschränkungen / Vorsicht geboten

- Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein
- Die Trocknungszeiten der Grundputze müssen beachtet werden
- Nicht unter +5°C und über +30°C Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten
- Voranstrich mit Grund G110 / G111
- Fremde Bauteile sind zu schützen
- Das Tragen von guter Kleidung, Brille und Handschuhen wird empfohlen
- Auf neuen, einwandfrei sauberen und fleckenlosen sowie nicht stark wasserabsorbierenden Untergründen kann Carrara Styrolit Spritzputz ohne Voranstrich aufgetragen werden

• Wetterbedingte Hinweise:

Material trocknet durch Wasserverdunstung. Daher kann feuchte Witterung die Trocknung verzögern. Eine vollständige Durchtrocknung kann bis zu 2 Wochen dauern. Nicht durchgetrocknete Putzflächen sind vor direkter Sonnenstrahlung, starkem Wind oder Feuchtigkeitseinwirkung zu schützen. Verbrauchsangaben beziehen sich auf die Mindestschichtdicke und können abhängig von Untergrund und Verarbeitung variieren. Exakte Verbrauchswerte sind durch Probeflächen am Objekt zu ermitteln. Angrenzende Bauteile sind vom Putzsystem zu trennen. Während der Verarbeitung und Trocknung des Materials

muss die Temperatur von Luft, Material und Untergrund stets über +5 °C und die Luftfeuchtigkeit stets unter 80 % liegen.

• **Produktspezifische Hinweise:**

Durch natürliche Schwankungen bei Rohstoffbeschaffenheit und Trocknungsbedingungen, sowie Auswirkungen von Verarbeitung und Struktur kann der Putzfarbton vom Muster abweichen. Dies stellt keine Qualitätsminderung oder berechnigte Materialbeanstandung dar. Material für ein Objekt möglichst auf einmal bestellen. Unterschiedliche Chargen untereinander mischen. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Lagerungsvorschriften

Fest verschlossen vor Frost- und Hitze schützen. Im gut verschlossenem Originalgebinde bleibt das Material bis 12 Monate lagerfähig

Min. Lagerstabilität

12 months

Besondere Hinweise

Durch natürliche Schwankungen bei Rohstoffbeschaffenheit und Trocknungsbedingungen, sowie Auswirkungen von Verarbeitung und Struktur kann der Putzfarbton vom Muster abweichen. Dies stellt keine Qualitätsminderung oder berechnigte Materialbeanstandung dar. Material für ein Objekt möglichst auf einmal bestellen. Unterschiedliche Chargen untereinander mischen. Auf neuen, einwandfrei sauberen und fleckenlosen sowie nicht stark wasserabsorbierenden Untergründen kann der Carrara Styrolit Spritzputz ohne Voranstrich aufgetragen werden.

- Vorhandene Beschichtungen auf Tragfähigkeit überprüfen. Nicht tragfähige Beschichtungen müssen entfernt werden
- Der Untergrund sollte mindestens der Qualitätsstufe Q3 entsprechen
- Zur Verlängerung der offenen Verarbeitungszeit und einer besseren Deckkraft sollte der Grund G110 / G111 Putzgrundierung verwendet werden.

Eigenschaft	Wert
Klebekraft (ca.)	Haftzugfestigkeit : > 0.3 N/mm2 (EN 15824: 2009)
Min. Auftragsdicke	Der Deckputz wird mit einer Putzfördermaschine appliziert. Die Auftragsdicke ist die Kornstärke
CE-Klassifizierung	Ja (DoP-CH-005299) AVCP System 4 (harmonisierten Norm DIN EN 15824: 2009)
Konsistenz	Pastös
Ø Weiterbeschichtungszeit	48 hour(s)
Max. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	30 °C
Min. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	5 °C
Min. Lagerstabilität	12 months

Eigenschaft	Wert
Mischverhältnis	Carrara Styrolit Spritzputz innen ist gebrauchsfertig. Er kann mit Wasser (max. 5 %) verdünnt werden.
Ø Trocknungszeit	Trocknung unter Normalbedingungen (Lufttemperatur 20° C, rel. Luftfeuchtigkeit 50 %): nach etwa 2 bis 3 Stunden staubtrocken.
Ø Offene Zeit	Carrara Styrolit Spritzputz ist innert 15 bis 20 Minuten zu verarbeiten.
Dauernassbereicheignung	Nein
H-Sicherheitssätze	H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
P-Sicherheitssätze	P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103-Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P304 + P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen.
Ø Abbindezeit	Trocknung unter Normalbedingungen (Lufttemperatur 20° C, rel. Luftfeuchtigkeit 50 %): 1 bis 2 Tage.
Werkzeuge	• Rostfreies Werkzeug



T: +41 44 947 88 55, Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH