

Produktdatenblatt

Kunststoffputz Rustikputz aussen

KU-R

Produktesbeschreibung	Ist ein gebrauchsfertiger, kunststoffgebundener Deckputz auf wässriger Basis mit einem 0.5 mm und 0.8 mm Struktukorn. Er istwitterungsbeständig, besitzt eine gute Wasserdampfdurchlässigkeit und hat eine geringe Wasseraufnahme.
------------------------------	--

Zusammensetzung	Bindemittel: Polymerdispersion Zusatzstoffe: Marmormehl und Sande, Farbpigmente, Fasern, etc. Zusatzmittel: Wasser, Verdickungsmittel, Netzmittel, Entschäumer, etc.
------------------------	--

Anwendungsbereich	Als Untergrund eignen sich Grundputze, Ausgleichsputze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, etc. Im Sockelbereich kein Granolan Rustikputz verwenden. Die Untergründe müssen mit Granolan Vorstrich vorbehandelt werden. Der Rustikputz ist in diversen Farbtönen erhältlich und überstreichbar. Kann in diversen Farbtönen eingefärbt werden und ist überstreichbar. Der jeweils eingestellte Farbton muss mittels Probeanstrich auf dem original Untergrund kontrolliert werden. Es gelten die üblichen Farbtontoleranzen für Bautenfarben gemäss SMGV/BFS Nr. 25.
--------------------------	---

Schichtstärke	Minimum: 1.0 mm
----------------------	-----------------

Verbrauch	<u>Typ</u>	<u>Körnung</u>	<u>pro m² ca.</u>
	KU-R	0.5 mm	2.1 kg / mm Schichtstärke
	KU-R	0.8 mm	2.5 kg / mm Schichtstärke

Lieferform	Gebinde à 25 kg
-------------------	-----------------

Verarbeitung	Verarbeitung nicht unter +5° C Den Rustikputz im Eimer gut aufrühren. Wenn erforderlich, kann die Konsistenz durch Zugabe von wenig Wasser angepasst werden. Mit rostfreier Stahltraufel auf vollständig ausgehärteten, gleichmässigen, sauberen und trockenen Untergrund auftragen.
---------------------	--

Überprüfung der Farbtongenauigkeit

Farbtonabweichungen aus unterschiedlichen Produktionschargen (z.B. Nachbestellungen sind möglich. Insofern sind Lieferungen mit der gleichen Chargennummer immer an zusammenhängenden, in sich abgegrenzten Flächen, zu verwenden. Material aus unterschiedlichen Chargen ist untereinander zu mischen.

Bemerkungen

Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuellen Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte dienen immer die aktuellen Produktdatenblätter (www.granol.ch).

Lagerung

An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 12 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Abpackdatum: siehe Verpackung.

Entsorgung

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit dem Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 99. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.

Sicherheitshinweise

Gefahrenhinweise: keine

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen.

P305a: BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: sofort mit viel Wasser, auch unter den Augenlidern, ausspülen..

P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter weise beseitigt werden.

Granol AG

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96
info@granol.ch, www.granol.ch

