Geistlich
Klebstoffe Colles Colla

Rapid Holzleim

Dispersionskleber

Produkt

Besonders schneller Holzleim mit langer offener Zeit und kurzer Presszeit, D2

Anwendungsbereich

Für die Verklebung von:

- Hart- und Weichhölzern
- Holzwerkstoffen
- Karton und Papier

Verarbeitung

Holzfeuchtigkeit	6 % bis 12 % max. 13 %
Vorbehandlung Klebeflächen	Die Klebeflächen müssen eben, sauber, staubfrei und fettfrei sein.
Auftragsgeräte	Der Leimauftrag erfolgt normalerweise einseitig, bei rauen Schnittkanten oder Harthölzern zweiseitig. Teile innerhalb der offenen Zeit zusammenfügen und pressen.
Pressdruck mindestens	3.0 kg /cm^2
Presszeit	+ 20 °C bis 20 Minuten + 30 °C bis + 40 °C 6 Minuten
Weiterverarbeitung	nach 1 bis 10 Stunden je nach Konstruktion und Arbeitsbedingungen
Verfärbungen	Gerbstoffreiche Hölzer können sich durch Kontakt mit Eisen dunkel verfärben.
Reinigung	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

Technische Daten

Basis	Polyvinylacetat
Konsistenz	Flüssig
Farbe	weiss
Viskosität	ca. 11'000 mPa·s
pH-Wert	ca. 7.5
Festkörpergehalt	ca. 50 %
Dichte	1.04 g/cm^3
Offen Zeit	bis 15 Minuten
Auftragsmenge	100 bis 200 g/m^2
Verarbeitungstemperatur	+ 10 °C bis + 30 °C
Temperaturbeständigkeit	+ 50 °C bis + 55 °C (EN 14292)
Prüfbedingungen	Alle Angaben zum Klebstoff basieren auf Prüfungen bei einem Klima von + 23 °C, 50 % rel. Luftfeuchtigkeit und 10 % bis 12 % Holzfeuchtigkeit nach 7 Tagen Aushärtezeit

GYSO AG | Kleb- und Dichtstoffe | Steinackerstrasse 34 | CH-8302 Kloten

www.gyso.ch | info@gyso.ch | Tel. +41 43 255 55 55

Geistlich
Klebstoffe Colles Colla

Rapid Holzleim

Lieferform

Gebinde	Flasche à 60 g Flasche à 210 g Flasche à 560 g Flasche à 1.1 kg
Haltbarkeit	Beachten sie das aufgedruckte Verbrauchsdatum (kühl und trocken)

Sicherheitshinweise

Alle Informationen zu Sicherheit und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Lagerung

In dicht verschlossenen Originalgebinden bei + 15 °C bis + 25 °C trocken lagern. Vor Frost schützen. Vor Gebrauch umrühren. Beachten Sie das auf dem Gebinde aufgedruckte Verbrauchsdatum.

Anmerkung
Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschliesslich der Beratung. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig ist jeweils nur die neueste Ausgabe dieses Datenblattes.
Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen.