



CeTeSil® A Premium

Acetatvernetzender Silcondichtstoff
Silicone à réticulation acétate
Silicone reticolante acetico

CeTeSil® A premium ist ein, hochwertiger, lösemittelfreier, abriebfester, einkomponentiger Silcondichtstoff mit besten Verarbeitungs- und Glätteigenschaften, welcher durch die Reaktion mit Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Dichtstoff aushärtet. Der Dichtstoff ist acetatvernetzend, UV- und witterungsbeständig, pilzhemmend eingestellt, chemikalienbeständig (gegen verdünnte Laugen, Säuren, Haushaltsreiniger u. dgl.), anstrichverträglich jedoch nicht überstreichbar. Nach der Aushärtung ist das Silicon geruchlos und gesundheitlich unbedenklich. Anwendungsgebiete Anschluss- und Dehnungsfugen im Sanitärbereich, Rand- und Anschlussfugen bei Glas, Keramik, Emaille, Aluminium, Edelstahl, Polyacrylat, Polycarbonat, Polyester, Hart-PVC und Holz. **Nicht geeignet für:** Aquarien, zum Kleben von Spiegeln, PP, PE, PC*, Neopren, EPDM, PMMA*, Teflon sowie bitumen-, wachs- oder paraffinhaltige Untergründe.

* Vorversuche machen.

Nicht in geschlossenen Räumen verwenden, in den die Luftzufuhr nicht gewährleistet ist.

Verarbeitungshinweise

Der Untergrund muss trocken, rost-, staub-, fett- und bitumenfrei sein. Zum Entfetten der Fugenflanken empfehlen wir Ihnen Reiniger A oder Reinger P zu verwenden. Die Fugen sind, mit einem für den Anwendungszweck geeigneten, Hinterfüllprofil (Rundschnur) zu hinterfüllen um eine Dreiflankenhaftung zu vermeiden. Der Dichtstoff hat von sich aus eine gute Eigenhaftung. Bei extremen Beanspruchungen empfehlen wir einen Primer (300 oder 303) einzusetzen. Bitte Primer-Anwendungstabelle beachten. Zum Glätten empfehlen wir Glättfix S oder Glättfix MN.

Hinweise

Während der Aushärtung wird Essigsäure ausgeschieden. Dämpfe nicht in längerer oder hoher Konzentration einatmen. Während der Aushärtungszeit ist für eine genügende

CeTeSil® A premium est un mastic silicone monocomposant de haute qualité, sans solvant, résistant à l'abrasion. Présentant d'excellentes caractéristiques de mise en oeuvre et de lissage, qui durcit par réaction avec l'humidité de l'air pour former une masse d'étanchéité élastique. Cette masse est à réticulation acétate, résistante aux charges UV et aux intempéries, fongicide, résistante aux produits chimiques (bases diluées, acides, nettoyeurs ménagers etc.), compatible avec les peintures, mais ne peut pas être peinte. Après le durcissement, la silicone est inodore et parfaitement inoffensive pour la santé. Domaines d'application Joints de raccordement et de dilatation dans les sanitaires, joints de bordure et de raccordement sur le verre, la céramique, l'émail, l'aluminium, l'acier spécial, le polyacrylate, le polycarbonate, le polyester, le PVC dur et le bois. **Ne convient pas pour:** les aquariums, PP, PE, PC*, néoprène, EPDM, PMMA* Téflon, ainsi que les supports contenant du bitume, de la cire ou de la paraffine.

*Faire des tests préliminaires.

Ne pas utiliser dans des locaux fermés où l'alimentation en air n'est pas garantie.

Instructions de mise en oeuvre

Le support doit être sec et dépourvu de rouille, de poussière, de graisses et de bitume. Pour dégraisser les bords du joint, nous conseillons l'utilisation du Nettoyant A ou du Nettoyant P. Les joints doivent être comblés avec un profilé de remplissage adapté à l'application, afin d'éviter une adhérence sur trois bords. La masse d'étanchéité présente naturellement une bonne adhérence propre. En cas de sollicitation extrême, utiliser un primaire (300 ou 303). Prendre connaissance du tableau d'application des primaires. Pour le lissage, nous recommandons Glättfix S ou Glättfix MN.

Informations

Le durcissement produit de l'acide acétique. Ne pas respirer les vapeurs de façon prolongée

CeTeSil® A premium è un sigillante siliconico monocomponente di alta qualità, privo di solventi, resistente all'abrasione. Presenta le migliori proprietà di lavorazione e levigatura e che indurisce per reazione all'umidità dell'aria in un sigillante elastico. Il sigillante è a reticolazione acetica, resistente agli UV e agli agenti atmosferici, con proprietà fungicide, resistente agli agenti chimici (contro soluzioni alcaline diluite, acidi, detersivi domestici e simili), compatibile con le vernici ma non verniciabile. Dopo l'indurimento, il silicone è inodore e innocuo per la salute. Settori di applicazione Giunti di raccordo e dilatazione nel settore dei sanitari, giunti di bordo e di raccordo in caso di vetro, ceramica, smalto, alluminio, acciaio inox, poliacrilato, polycarbonato, poliestere, PVC duro e legno. **Non adatto per:** acquari, incollaggio dello specchio, PP, PE, PC*, neoprene, EPDM, PMMA*, Teflon nonché bitume, cera o substrati contenenti paraffina.

*Effettuare prove preliminari

Non utilizzare in ambienti chiusi dove non è garantita la fornitura d'aria.

Istruzioni per l'uso

Il sottofondo deve essere asciutto, privo di ruggine, polvere, grasso e bitume. Per sgrassare i fianchi dei giunti, si raccomanda l'uso di Detergente A o di Detergente P. È necessario riempire i giunti con un profilo di riempimento adatto allo scopo di utilizzo per evitare una presa su tre fianchi. Il sigillante presenta di per sé una buona aderenza propria. Per sollecitazioni streme occorre un impiegare un primer (300 o 303). Attenersi al foglio alla tabella applicazione del primer. Per la levigatura si consiglia Glättfix S o Glättfix MN.

Avvertenze

Durante l'indurimento viene rilasciato acido acetico. Non respirare i vapori a lungo o in concentrazione elevata. Durante il lasso di tempo necessario all'indurimento garantire una venti-

Belüftung zu sorgen. Sehr empfindliche Personen können unter Umständen mit Unwohlsein reagieren. Kontakt mit Augen oder Haut vermeiden. Bei Kontakt gründlich mit Wasser spülen, ggf. Arzt aufsuchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten

Vernetzungssystem: acetat / sauer
Viskosität (DIN EN 27390): pastös, standfest
Shore-A-Härte (DIN EN 53505): ca. 20
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +180°C
Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C
Hautbildungszeit (23°C/50%rLf): ca. 10–20 Min.
Dichte: ca. 1,03 g/cm³
Aushärtung (23°C / 50%rLf): ca. 2–3 mm /24 h
E-Modul bei 100%Dehnung: ca. 0,4 N/mm²
Bruchdehnung: 500 %
Bewegungsaufnahme: 25%
Baustoffklasse: B2, normal entflammbar, EN DIN 13501
Kennzeichnung: –
Zertifizierung: EC1 plus
Haltbarkeit: mindestens 18 Monate
Lagerung: kühl und trocken

Farben: siehe Farbkarte
Sonderfarben: nach RAL, NCS oder Vorlage

Lieferform: Kartuschen à 310 ml, 12 Kartuschen/
Karton; 1200 Stück/Palette

ou en forte concentration. Assurer une bonne ventilation pendant toute la durée du durcissement. Les personnes très sensibles peuvent parfois présenter des réactions de malaise. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau, consulter éventuellement un médecin. Tenir hors de portée des enfants. Veuillez respecter la fiche de données de sécurité.

Caractéristiques techniques

Système de réticulation: acétique / acide
Viscosité (DIN EN 27390): pâteux, non coulant
Dureté Shore A (DIN 53505): env. 20
Résistance à la température: -40° C à +180° C
Température de traitement: +5° C à +40° C
Formation de la pellicule (23° C / 50% HR): env. 10–20 min.
Densité: env. 1,03 g/cm³
Durcissement (23° C/50% HR): env. 2–3 mm / 24 h
E-module à 100% de dilatation: env. 0,4 N/mm²
Capacité de retour élastique: env. 100%
Prise de mouvement: 25%
Classification de matériaux: B2, inflammable normale EN DIN 13501
Marquage: –
Certification : EC1 plus
Durabilité: du moins 18 mois
Stockage: au sec et au frais

Couleurs: le tableau des couleurs
Couleurs spéciaux: à RAL, NCS ou modèle

Conditionnement: cartouches de 310 ml,
12 cartouches/carton; 1200 cartouches/palette

lazione sufficiente. Le persone particolarmente sensibili possono eventualmente manifestare dei malesseri. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, lavare a fondo con acqua ed eventualmente rivolgersi a un medico. Tenere lontano dai bambini. Si prega di osservare la scheda di sicurezza.

Dati tecnici

Sistema di reticolazione: acetico / acido
Viscosità (DIN EN 27390): pastoso, stabile
Durezza Shore A (DIN EN 53505): ca. 20
Resistenza alla temperatura: -40° C – +180° C
Temperatura di lavorazione: +5° C – +40° C
Tempo di formazione pelle (23° C / 50% ur): ca. 10–20 min.
Densità: ca. 1,03 g/cm³
Indurimento (23° C/50% ur): ca. 2–3 mm / 24 h
Modulo elastico al 100%: ca. 0,4 N/mm²
Assorbimento alle sollecitazioni: 25%
Classificazione dei materiali: B2, infiammabile normale, EN DIN 13501
Marcatura: –
Certificazione: EC1 plus
Durabilità: almeno 18 mesi
Immagazzinamento: fresco e asciutto

Colori: vedere tabella colori
Colori speciali: a RAL, NCS o modello

Formato di consegna: cartucce da 310 ml,
12 cartucce/cartone; 1200 cartucce/pallet



Die in diesem Merkblatt enthaltenen Daten entsprechen dem derzeitigen Stand. Änderungen der Produktkennzahlen im Rahmen des technischen Fortschritts, von bedingte Weiterentwicklung im Bereich Rohstoffe behalten wir uns vor. Produktionsbedingte Farbschwankungen geben keinen Anlass zur Reklamation. Die in diesem Merkblatt gegebenen Empfehlungen erfordern, wegen der durch uns nicht beeinflussbaren Faktoren während der Verarbeitung, eigene Prüfungen durchzuführen. Verwendungsvorschläge begründen keine Zusicherung der Eignung für den empfohlenen Einsatzzweck. Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig.

Les données contenues dans cette fiche d'information correspondent à l'état actuel. Nous nous réservons le droit de modifier les chiffres clés du produit en raison de progrès techniques, d'évolutions ultérieures dans le domaine des matières premières. Les variations de couleur liées à la production ne donnent pas lieu à des réclamations. Les recommandations données dans cette notice vous obligent à effectuer vos propres tests en raison de facteurs de transformation sur lesquels nous ne pouvons pas influencer. Les suggestions d'utilisation ne constituent pas une garantie d'adéquation à l'usage recommandé. En cas de réimpression, cette édition deviendra invalide.

I dati contenuti in questa scheda informativa corrispondono allo stato attuale. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai dati chiave del prodotto a causa del progresso tecnico, di ulteriori sviluppi nel settore delle materie prime. Le deviazioni di colore dovute alla produzione non costituiscono motivo di reclamo. Le raccomandazioni fornite in questo opuscolo richiedono l'esecuzione di test propri a causa dei fattori durante la lavorazione che non possiamo influenzare. I suggerimenti per l'uso non costituiscono garanzia di idoneità allo scopo consigliato. Se ristampata, questa edizione non sarà più valida.