



TRASS MK Bindemittel für Grobkornbeton

TRASS MK ist eine Basismischung aus Trasszement und speziellen Additiven.

TRASS MK dient als Bindemittel zur Herstellung von gebundenen wasserdurchlässigen Tragschichten und Bettungsmaterialien.

ANWENDUNG

TRASS MK wird verwendet zur Herstellung von wasserdurchlässigen, gebundenen Tragschichten und Bettungsmaterialien mit einem Hohlraumgehalt von 15-20%.

UNTERGRÜNDE

Geeignete Untergründe sind tragfähige Betondecken bzw. zementgebundene Lastverteilungsschichten wie z.B. Terrassen und Balkone im Aussenbereich mit einem Gefälle von 1.5-3 % sowie ausreichend verdichtete kapillARBrechende Tragschichten aus Schotter oder Kies.

Bei Bauweisen auf abgedichteten Untergründen ist die untere Entwässerungsebene durch die Anwendung der Drainagematte **SWISSDRAIN 8 12 17 27** zu gewährleisten. Stehendes Wasser ist auf der undurchlässigen Unterlage durch entsprechendes Gefälle (mind. 1.5%) zu vermeiden.

VERARBEITUNG

TRASS MK für Grobkornbeton wird je nach Anforderung und Anwendung nach den empfohlenen Mischungsverhältnissen mit geeigneten Zuschlägen in handelsüblichen Freifall- oder Zwangsmischer klumpenfrei angemischt. Wasserzugabe je nach erforderlicher Konsistenz.

Das Verlegematerial wird vorzugsweise frisch in frisch in die Bettung eingebaut. Dazu wird die Haftschlämme **ACOTOP WEISS** oder **ACOTOP MB** verwendet.

BESONDERE HINWEISE

Ausser sauberem Wasser und den notwendigen Zuschlägen darf dem **TRASS MK** für Grobkornbeton kein anderer Stoff zugemischt werden. Alle für die Ausführung massgebenden Anwendungsnormen und Vorschriften sind zu berücksichtigen. **TRASS MK** darf nicht bei Frostgefahr verarbeitet und verwendet werden. Bei Lufttemperaturen unter + 5°C müssen die Arbeiten eingestellt werden.

Die Mörtelverarbeitung erfolgt gemäss aktuellem Stand der Technik und nach den geltenden Regeln der Baukunst.

VERBRAUCH

Fussgängerbereich: ca. 200 kg/m³ Grobkornbeton
Befahrene Bereiche: ca. 250 kg/m³ Grobkornbeton

KENNDATEN

Sackgewicht	20 kg
Paletten (50 x 20 kg)	1'000 kg
Lagerdauer	12 Monate trocken

Haben Sie Fragen bei der Umsetzung Ihres Projektes? Wir beraten Sie gerne.