TOPLINE Dickbeschichtung 2K

Produktbeschreibung

Zweikompenentige, lösemittelfreie, faserarmierte und kunststoffvergütete Bitumendickbeschichtung auf Bitumenemulsionsbasis. Für dauerhafte und flexible Aussenabdichtung von Bauwerken im erdberührten Bereich bei Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendem Wasser sowie für die Verklebung von Perimeterdämmplatten. Mit zusätzlicher Pulverkomponente zum Einmischen.



Produkteigenschaften

- pastös
- faserarmiert, kunststoffvergütet
- spachtelbar oder im spritzverfahren
- rissüberbrückend und flexibel
- lösemittelfrei

Gebinde	30 kg Komponente A = 24 kg Komponente B = 6 kg
Verbrauch	Bitumendickbeschichtung 4.5 - 6.5 kg/m^2 Perimeterkleber 1.5 - 4.0 kg/m^2
Basis	Bitumenemulsion

Anwendungen

Funktion und Anwendung

Bitumendickbeschichtung oder Kleber für Perimeterdämmungen im Perimeterbereich

Bauteil und Nutzung

Wände gegen Erdreich

- flexible Aussenabdichtung von Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendem Wasser
- Ausgleich von Fehlstellen < 5mm mittels Kratzspachtelung
- Kleber für Perimeterdämmung, punktuell oder vollflächig (SIA 272)

Keine Empfehlung

- Bitumendickbeschichtung für drückendes Wasser
- Kratzspachtelung für Fehlstellen > 5mm
- Untergrund-, Luft- und Verarbeitungstemperatur < +5°C und > +30°C
- Verklebung von Innendämmung und VAWD

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Dichte			**g/cm^3**	**1.1**
Lufttemperatur			**°C**	**+ 5 - + 30**
Untergrundtemperatur			**°C**	**+ 5 - + 30**
Materialtemperatur			**°C**	**+ 5 - + 30**
Regenfestigkeit			**Std.**	**≥ 5**
Durchhärtung / Belastbarkeit			**Tage**	**≥ 2**

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Erstellt 2026-11-04

TOPLINE Dickbeschichtung 2K

Hinweise

Anwendung	Kleben von XPS und EPS Perimeterdämmplatten Die frische Beschichtung ist vor Regen und starker Sonneneinstrahlung zu schützen Nassschichtdicke 4.5 – 6.5 mm Trockenschichtdicke 3.1 – 4.7 mm
Trocknungszeiten	2 bis mehere Tage in Abhängigkeit von Luftfeuchte, Temperatur, Schichtdicke und Untergrund
Reinigung	Im frischen Zustand mit Wasser, im ausgehärten Zustand mit Bitumenreiniger
Normen	Die jeweils gültigen und für die Anwendung relevanten Normen sind zwingend zu berücksichtigen und deren Vorgaben konsequent umzusetzen. Ebenso sind die aktuellen Verlegeanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien der swisspor AG sowie die technischen Vorgaben der Fachverbände verbindlich einzuhalten.
Lagerung	Kühl, trocken, vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt, mind. 6 Monate lagerfähig.
Verlegeanleitung	siehe seperate Verlegeanleitung www.swisspor.ch
Sicherheit	Es sind die Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Produkte zu beachten.
Hinweis	Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Erstellt 2026-11-04