


Technische Produktinformation

Mörtelzusätze | Zuschläge

Quarzsand grob

0,40 - 0,80 mm

QS 511



Feuergetrockneter, grober Quarzsand der Korngröße 0,40 - 0,80 mm.

- Zum Abmischen von Spachtelmassen
- Zum Absanden von Reaktions- sowie Epoxidharzgrundierungen und -beschichtungen
- Zum Erstellen kapillarbrechender Fugen im Schwimmbadbau
- Zur Herstellung von Epoxidharzmörteln
- Im System zugelassen für Anwendungen im Schiffbau

Art.-Nr.	Lieferform	Stk./Pal.	kg/Pal.
7751125	Sack 25 kg	40	1.000 kg

Anwendungsgebiete	Sopro Quarzsand grob ist ein gewaschener, hydroklassierter und getrockneter reiner Quarzsand. Chemisch hoch rein und feuergetrocknet. Zum Abmischen von Spachtelmassen und zum Absanden von Reaktionsharzgrundierungen sowie Epoxidharzgrundierungen und -beschichtungen. Zum Erstellen kapillarbrechender Fugen im Schwimmbadbau und zur Herstellung von Epoxidharzmörteln.
Lagerung	unbegrenzt lagerfähig (trocken, ungeöffnetes Originalgebinde)
Prüfzeugnisse, -berichte und Klassifizierungen	BG Verkehr: Zulassung für den Schiffbau als Systemkomponente mit EPG 1522, QS 507, PU-FD 1570/1571, KM 027, No. 1 400, TF+
BG Verkehr	Zulassung für den Schiffbau im Sopro System 2.10 (Dekorfurniere), MED-Zulassungs-Nr. 118517-00, USCG Zulassungs- Nr. 164.112/EC0736/118517-00. Nassauftragsmenge Sopro QS 511: ca. 1838 g/m². Weitere Komponenten im Sopro System 2.10: EPG 1522, QS 507, PU-FD 1570, KM 027, No. 1 400, Feinsteinzeugfliese (Dicke ca. 7 mm) und TF+. Fugenreite max. 10 mm. Gesamtdicke ca. 12 mm. Zulassung für den Schiffbau im Sopro System 3.15 (Bodenbeläge), MED-Zulassungs-Nr. 124175-00, USCG Zulassungs- Nr. 164.117/EC0736/124175-00. Nassauftragsmenge Sopro QS 511: ca. 2563 g/m². Weitere Komponenten im Sopro System 3.15: EPG 1522, QS 507, PU-FD 1571, KM 027, No. 1 400, Feinsteinzeugfliese (Dicke ca. 7 mm) und TF+. Fugenbreite max. 10 mm. Gesamtdicke ca. 14 mm.
Sicherheitshinweise	Komponente A Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) entfällt. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. ADR-Verpackungsgruppe: NA GISCODE: Erzeugnisse können keinem GISCODE zugeordnet werden. Komponente B ADR-Verpackungsgruppe: NA

Service-Hotline Anwendungsberatung

Fon +49 611 1707-111
Fax +49 611 1707-280
Mail anwendungstechnik@sopro.com

Service-Hotline Objektberatung

Fon +49 611 1707-170
Fax +49 611 1707-136
Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.