

Technische Produktinformation

Mörtelzusätze | Zuschläge

Kristallquarzsand

0,06 - 0,20 mm

KQS 607



Feuergetrockneter Kristallquarzsand der Korngröße 0,06 - 0,20 mm.

- Zum Abmischen mit Sopro FugenEpoxi schlank
- Zum Erstellen kapillarbrechender Fugen im Schwimmbadbau
- Zur Herstellung von Epoxidharzmörteln

Art. Nr.	Lieferform	Stk. /Pal.	Palettengewicht
7760725	Sack 25 kg	42	1050 kg

Anwendungsgebiete

Sopro Kristallquarzsand ist ein feuergetrockneter Quarzsand. Zum Abmischen mit Sopro FugenEpoxi schlank, Erstellen kapillARBrechender Fugen im Schwimmbadbau und zur Herstellung von Epoxidharzmörteln.

Lagerung

unbegrenzt lagerfähig (trocken, ungeöffnetes Originalgebinde)

Sicherheitshinweise

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) entfällt.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
GHS-CODE: Erzeugnisse können keinem GHS-CODE zugeordnet werden.

Service-Hotline Anwendungsberatung

Fon '+49 611 1707-111
Fax '+49 611 1707-280
Mail anwendungstechnik@sopro.com

Service-Hotline Objektberatung

Fon '+49 611 1707-170
Fax '+49 611 1707-136
Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.