


Technische Produktinformation

Bauwerksabdichtungen

Isolier- & Schutz-Anstrich

ISA 755



Gebrauchsfertige, lösemittelfreie Bitumenemulsion als Isolier- und Schutzanstrich gegen natürliche, aggressive Stoffe im erdberührten Bereich.

- Außen, Wand und Boden
- Schnell trocknend
- Gebrauchsfertig
- Einfache Verarbeitung
- Spritz-, roll- oder streichbar
- Lösemittelfrei
- Nicht grundwasserbelastend
- DGNB: Höchste Qualitätsstufe 4, Zeile 25 (Gemäß DGNB-Kriterium „ENV1.2 Risiken für die lokale Umwelt“ Version 2018)

Verbrauch: 150 - 200 g / m²

Art.-Nr.	Lieferform	Stk./Pal.	kg/Pal.
7775510	Eimer 10 kg	40	400 kg
7775505	Eimer 5 kg	80	400 kg

Anwendungsgebiete	Zum Schutz mineralischer Untergründe gegen allgemein am Bauwerk vorkommende, natürliche, aggressive Stoffe im Erdreich.
Eigenschaften	Sopro Isolier- & SchutzAnstrich ist eine gebrauchsfertige, lösemittelfreie Bitumenemulsion.
Verarbeitung	Sopro Isolier- & SchutzAnstrich vor der Verarbeitung gründlich aufrühren. Mit Bürste, Lammfellrolle oder geeignetem Spritzgerät wird Sopro Isolier- & SchutzAnstrich unverdünnt in mindestens zwei Arbeitsgängen auf den Untergrund aufgetragen. Die Mindest-Trockenschichtdicke muss 1 mm betragen. Je nach Auftragsart und Untergrundbeschaffenheit können zusätzliche Anstriche erforderlich sein. Für eine optimale Verarbeitung ist die Durchtrocknung der jeweils vorangehenden Schicht sicherzustellen. Nicht bei drohendem Frost, Regen, aufziehendem Regen, Schnee sowie Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C verarbeiten. Das Anfüllen der Baugrube bzw. Folgearbeiten dürfen erst nach vollständiger Durchtrocknung von Sopro Isolier- & SchutzAnstrich erfolgen, je nach Witterungsbedingungen ca. ein Tag. Um Schäden zu vermeiden, dürfen weder Lehm, Bauschutt, Geröll oder andere scharfkantige Gegenstände unmittelbar an den Isolier- und SchutzAnstrich gelangen. Für den Schutz von Bauwerksabdichtungen im erdberührten Bereich ist die DIN 18533 zu beachten.
Entsorgung	Das Reinigungswasser ist aufzufangen und einer geeigneten Entsorgung zuzuführen.
Geeignete Untergründe	Beton, Putz; vollfugigem Mauerwerk aus z. B. Ziegeln, Kalksandsteinen, Hüttensteinen, Hohlblocksteinen, Porenbetonsteinen. Geeignet für trockene und schwach feuchte Untergründe.
Lagerung	Ca. 18 Monate (trocken, ungeöffnetes Originalgebinde, frostfrei)
Trocknungszeit	30 - 60 Minuten pro Arbeitsgang (je nach Witterung)
Verarbeitungstemperatur	Ab +5 °C bis +30 °C verarbeitbar
Werkzeuge	Pinsel, Quast, Lammfellrolle, geeignetes Spritzgerät
Werkzeugreinigung	Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Zeitangaben	Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23° C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten.
Untergrundbeschaffenheit	Die Untergründe müssen sauber, fest, tragfähig, frei von Nestern, klaffenden Rissen sowie frei von haftungsvermindernden Stoffen wie Öl, Fett, Entschalungsmittel sein. Vorstehende Mörtelreste sind abzuschlagen, Grate zu egalisieren. Schwach feuchte Untergründe sind zulässig, führen jedoch zu einer verlängerten Trocknungszeit. Eine Durchfeuchtung der Wände durch hinterlaufendes Wasser ist zu vermeiden.
Sicherheitshinweise	Komponente A Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) entfällt. EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

ADR-Verpackungsgruppe: NA
Wassergefährdungsklasse: WGK 1 Schwach wassergefährdend
GHSODE: BBP10

Komponente B

ADR-Verpackungsgruppe: NA

Service-Hotline Anwendungsberatung

Fon +49 611 1707-111
Fax +49 611 1707-280
Mail anwendungstechnik@sopro.com

Service-Hotline Objektberatung

Fon +49 611 1707-170
Fax +49 611 1707-136
Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.