

Technische Produktinformation

Abdichtungen im Verbund

Classic AB Dichtband

AB-DB 613

Flexibles, beidseitig vliesbeschichtetes Dichtband zur sicheren und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen.



- Innen und aussen, Wand und Boden
- Wasserbeständig und dauerelastisch
- Vliesbeschichtet
- Alkalibeständig
- Optimaler Haftverbund
- Geprüft im System mit der Sopro Classic AB*



Art.-Nr.	Lieferform	Stk./Pal.	kg/Pal.
8061350	Rolle (120 mm breit) 50 m	168	109,704 kg

Anwendungsgebiete	Zur sicheren, flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen im Verbund mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten. In Kombination mit der Abdichtungsbahn Classic.
Eigenschaften	Sopro Classic AB Dichtband ist ein dünnschichtiges, wasserundurchlässiges und rissüberbrückendes Abdichtungsband aus Polypropylen, beidseitig mit einem speziellen Polypropylen-Vliesgewebe beschichtet.
Geeignete Untergründe	Bitte Technische Produktinformationen der entsprechenden Sopro Flächenabdichtung beachten!
Untergrundvorbereitung	Bitte Technische Produktinformationen der entsprechenden Sopro Flächenabdichtung beachten!
Grundierung	Bitte Technische Produktinformationen der Sopro Classic Grundierungen beachten!
Verarbeitung	Im Bereich von Stößen der Abdichtungsbahn Classic AB 978 ist das Classic AB Dichtband 613 zu verwenden. Dieses wird auf die erforderliche Länge zurecht geschnitten. Zur wasserdichten Verklebung wird eine Schicht eines im System geprüften Stoß- und Überlappungsklebers aufgebracht. Das Classic AB Dichtband 613 wird mittig über den Stoß in die frische Schicht durch leichtes Drücken eingelegt, so dass sich der Stoß- und Überlappungskleber an der Seite herausdrückt. Unebenheiten oder Verwerfungen können mit einer Glättkelle angespresst werden. Im Bereich von Winkeln, Innen- oder Außenecken empfehlen wir die Verwendung der Sopro Classic AB Dichtecke Innen 614 oder Sopro Classic AB Dichtecke Außen 615. Dabei wird der Eckbereich ebenfalls mit einem im System geprüften Stoß- und Überlappungskleber ausgespachtelt und das Formteil in die frische Schicht eingelegt und angedrückt. Auf eine Überlappung der Dichtbänder und Formteile von mindestens 50 mm ist bei der Verklebung zu achten.
Verbrauchstabelle	ca. 1,05 m / m ²
Zeitangaben	Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten.
GEV Emissionen	EC1PLUS sehr emissionsarmPLUS
Lagerung	unbegrenzt lagerfähig (trocken, ungeöffnetes Originalgebinde)
Materialzusammensetzung	Polypropylenfolie mit einer beidseitigen speziellen Vliesgewebebeschichtung aus Polypropylen.
Prüfzeugnisse, -berichte und Klassifizierungen	PG-AIV-B: Systemkomponente des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) für Abdichtungssysteme im Verbund mit Fliesen und Plattenbelägen für Bauwerksabdichtungen in Kombination mit Classic AB 978 und weiteren Sopro-Komponenten PG-AIV-F: Systemkomponente des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) für Abdichtungssysteme im Verbund mit Fliesen und Plattenbelägen für Bauwerksabdichtungen in Kombination mit Classic DS 979 und weiteren Sopro-Komponenten
Verarbeitungstemperatur	Ab +5 °C bis +30 °C verarbeitbar

Produkt Farbe	grau
---------------	------

Dicke	0.4 mm
-------	--------

Sicherheitshinweise**Komponente A**

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) entfällt.

ADR-Verpackungsgruppe: NA

GISCODE: Erzeugnisse können keinem GISCODE zugeordnet werden.

Komponente B

ADR-Verpackungsgruppe: NA

Service-Hotline Anwendungsberatung

Fon +49 611 1707-111
Fax +49 611 1707-280
Mail anwendungstechnik@sopro.com

Service-Hotline Objektberatung

Fon +49 611 1707-170
Fax +49 611 1707-136
Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.