

Vario® Storm S50

Diffusionsoffene Unterdachbahn



Beschreibung

Diffusionsoffene, regen- und winddichte Unterdachbahn für normale bis erhöhte Beanspruchung nach SIA 232/1. UV- und temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C.

Mit integriertem Klebestreifen bei 150 cm Breite.

Anwendungsbereich

Für geneigte Dächer mit Zwischen- oder Aufsparrendämmung. Dient auch als Windpapier.

Produktvorteile

- Robust
- Strukturierte Oberfläche für hohe Rutschfestigkeit
- Diffusionsoffen
- Regen- und winddicht
- Geeignet für Photovoltaikanlagen

Technische Daten

Kenngrosse	Symbole	Einheiten	Messwerte	Normen
Brandverhaltensgruppe	RF	—	RF3 (E-d2)	AEAI
s _d -Wert	s _d	m	0.02	SIA 279
Nagel-Ausreisskraft (längs)	σ_{zug}	N	175	EN 12310-1
Höchstzugkraft (längs)	$\sigma_{\text{zug max}}$	N / 50 mm	350	EN 12310-2
Höchstzugkraft (quer)	$\sigma_{\text{zug max}}$	N / 50 mm	225	EN 12310-2

Sortiment

Preise exkl. MwSt.				Einzelpaket (EP)		Palette	
Breiten cm		Preise CHF/m ²	Längen m	Rolle	m ²	EP	m ²
150	A	3.90	50	1	75	36	2700
300	A	3.90	25	1	75	46	3450

Verarbeitungshinweise

Die Vario® Storm S50-Bahn glatt und faltenfrei horizontal auf die Sparren aufbringen, streifenweise ausgehend von der unteren Seite des Tragwerks. Das Logo zeigt zum Verarbeiter.

Die optimale Überlappungsbreite der Bahnen ist auf der Membrane durch eine Markierung angegeben. Schutzstreifen vom 1,5 m breiten Artikel abziehen und mit einer Andruckrolle andrücken. Die 3 m breiten Artikel mit Vario® MultiTape + aneinanderkleben und mit einer Andruckrolle andrücken.

Die Befestigung der Membrane muss durchgehend wasserdicht sein. Dazu das Dichtungsband Vario® AntiSpike vor dem Anbringen der Konterlatten auf die Membrane aufbringen. «Freiliegende Perforationen, die durch Nägel oder Klammern verursacht wurden, müssen abgedichtet werden.

Bei Bedarf kann die zusätzliche Verklebung der Membranen untereinander mit dem Klebeband Vario® MultiTape + erfolgen. Die Verklebung darf den Abfluss des Wassers nicht behindern.

